DRIZORO® WATERPROOFING

МАКСРЕСТ® ПАССИВ

(Maxrest® Passive)

АНТИКОРРОЗИОННАЯ ЗАЩИТА АРМАТУРНЫХ СТЕРЖНЕЙ, А ТАКЖЕ ЧУГУННЫХ ИЛИ СТАЛЬНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ

ОПИСАНИЕ

МАКСРЕСТ ПАССИВ – готовая к использованию дисперсия синтетических смол и специальных присадок. Предназначен для защиты армирующих стержней в бетоне, чугунных и стальных поверхностей различных конструкций от агрессивного воздействия кислот и щелочей.
МАКСРЕСТ ПАССИВ создает на защищаемых поверхностях пассивирующий слой сформированный оксидами, который к тому же увеличивает адгезию наносимых затем ремонтных и защитных материалов. Он обеспечивает полную защиту и ингибирование процессов коррозии.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

- Преобразователь остатков ржавчины (толщина до 25 мкм).
- В качестве антикоррозионной защиты арматурной стали при восстановлении защитного слоя железобетонных конструкций.
- В качестве защиты от воздействия сильноагрессивных химических реагентов.

ИНСТРУКЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Подготовка поверхности. Перед нанесением очистите защищаемую поверхность при помощи проволочной щетки, пескоструйной обработки или водой под высоким давлением, после чего промойте водой.
Нанесение. МАКСРЕСТ ПАССИВ не требует разведения или добавления других материалов. Наносите кистью, щеткой, распылителем или погружением изделия, которое подлежит защите. Старайтесь не окрашивать бетон прилегающий к армирующим стержням.
Расход продукта. Рекомендуемый расход продукта составляет 8 м^2/литр (125 гр/м^2) при толщине слоя сухой пленки, равной 50 микрон. Для лучшей гарантии рекомендуется нанесение двух слоев.
Созревание. В зависимости от температуры от 2 до 3 часов до нанесения окончательного покрытия, например, краски, полиуретана, эпоксидной смолы или других продуктов DRIZORO.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Не наносите при температуре ниже 5°C и выше 60°C. Инструмент надо сразу же после окончания работ промыть водой.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Твердая составляющая	40 % от объема
Плотность	1,18 ± 0,02 кг/л
Расход продукта	8 м^2/литр при толщине слоя сухой пленки, равной 50 микрон, т.е. 125 г/кв.м
Пожаробезопасность	Удовлетворяет требованиям Британского стандарта BS473. Часть 7-1971.

УПАКОВКА

1 л и 5 л банки.

ЦВЕТА

Молочно-белый.

ГАРАНТИИ. Информация, изложенная в данном техническом описании, получена на основании лабораторных испытаний и библиографического материала. Компания ДРИЗОРО оставляет за собой право производить изменения в описание без предварительного предупреждения. Использование данной информации не по назначению возможно только с письменного разрешения компании ДРИЗОРО. Данные по расходу, физическим показателям, производительности и технологии основываются на нашем опыте работы с материалом. Показатели могут варьироваться в зависимости от рабочих и погодных условий.
Для получения точных данных следует провести испытания непосредственно на строительной площадке, ответственность за проведение испытаний берет на себя покупатель. Гарантии компании не могут превышать стоимости купленного продукта. За дополнительной информацией просьба обращаться в наш Технический отдел. Эта версия описания полностью заменяет предыдущую.

Товар сертифицирован ИСО 9.001 и ИСО 14.001